

ART.E3800121 - E3800401

PLASTEK 82

Il prodotto

Adesivo poliuretanico specifico per l'industria nautica a tempo aperto breve, utilizzabile come bicomponente da riattivare a caldo.

Il film di **Plastek 82** ha una buona resistenza all'acqua, ottima forza di coesione, elevato tack, ottima resistenza ai plastificanti, è praticamente incolore e molto elastico.

Dove si impiega

Plastek 82 è specifico per l'incollaggio di mute da sub in neoprene/hypalon e di tubolari in PVC nella preparazione di battelli pneumatici.

Come si impiega

Per le mute alogene il neoprene/hypalon con Euroclor. Per i battelli lavare il PVC con un solvente sgrassante. Attendere 10 - 15 minuti, quindi spalmare su entrambe le superfici uno strato uniforme di **Plastek 82** e lasciar asciugare per 10 - 15 minuti. I materiali devono essere uniti dopo la riattivazione a caldo dell'adesivo, quindi la procedura da seguire è la seguente: riscaldare le superfici fino a 65 - 75°C e pressare accuratamente senza deformare i materiali. L'adesione completa si ha dopo un tempo minimo di 48 ore dall'incollaggio. Il prodotto secco si presenta inodore, flessibile e di colore chiaro. Gli incollaggi eseguiti con **Plastek 82** presentano una buona resistenza meccanica e

all'invecchiamento. Per incrementare ulteriormente la resistenza dell'incollaggio alla trazione e al calore è possibile aggiungere al prodotto una percentuale di circa 8 - 10% di reticolante. In questo caso la riattivazione non può essere eseguita dopo più di un'ora dalla spalmatura.

Confezioni

Latte metalliche da 16 kg netti.

Avvertenze

Attenzione!! **Plastek 82** è altamente infiammabile: assicurarsi che gli impianti utilizzati per la movimentazione siano correttamente collegati a terra per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Stoccaggio e garanzia

Plastek 82 deve essere conservato a temperature comprese fra 5°C e 35°C nei suoi contenitori originali ben chiusi, in ambiente ventilato ed evitando l'esposizione diretta a fonti di calore. La stabilità garantita in queste condizioni è di 12 mesi. Temperature di stoccaggio particolarmente basse (soprattutto nel periodo invernale) comportano un notevole addensamento reversibile del prodotto e, di conseguenza, una più difficile distribuzione. Mescolare bene prima dell'uso.